Revestimiento fachadas

Exterior

DYRULITE HYDRO — Ref. 5715

Pintura lisa de acabado mate formulada a base de resinas de PLIOLITE en dispersión acuosa.

DYRULITE HYDRO® puede ser aplicado sobre todo tipo de soportes de albañilería, tanto nuevos como antiguos.

En soportes difíciles, actúa simultáneamente como imprimación y acabado.

Aplicación con brocha, rodillo.

Capacidad (*)
5 l
15 l

(*) Disponible en color Blanco en formatos 5 y 15 L
Compatible con Sistema Tintométrico Dyrup System. Disponible en Bases 10 y 20, en formatos de 4,5 y 15 L

Producto	Revestimiento para fachadas, mate.
Uso	Exterior.
Aplicación	Brocha, rodillo.
Composición	Resinas de PLIOLITE en dispersión acuosa.
Color	Blanco y Sistema Tintométrico DYRUP SYSTEM.
Brillo	Mate.
Propiedades	Excelente adhesión, impermeable/transpirable, resistente a mohos y algas.
Diluyente	Agua.
Secado	Al tacto: 30 min. Repintado: 4-6 horas, aprox.
Rendimiento	10-12 m² por litro.
Limpieza	Agua y detergente.
Certificación	Certificados por GEOCISA y resistencia a la carbonatación por APPLUS.

Revestimiento mate

Impermeable/transpirable, excelente adherencia y cubrición, fácil aplicación

Ficha técnica — DYRULITE HYDRO® — Ref. 5715

Tipo

Revestimiento liso mate formulado a base de resinas de PLIOLITE en dispersión acuosa, fabricado con la nueva tecnología E.B.S. (Emulsified Binding System).

Producto homologado por HYDRO PIOLITE®. La obtención del sello Hydro PLIOLITE® supone el sometimiento del producto a rigurosos ensayos de calidad, llevados a cabo por los laboratorios Eliokem.

Destino

Puede ser aplicado sobre todo tipo de soportes de albañilería (enfoscados de cemento o de arena, hormigón), tanto nuevos como antiguos.

En soportes difíciles, actúa simultáneamente como imprimación y acabado.

PROPIEDADES

- Exterior.
- Excelente adherencia y cubrición.
- Impermeable / Transpirable.
- Resistente a mohos y algas.
- Larga duración en la protección de las fachadas
- No inflamable.
- Fácil aplicación.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,521 ± 0,05 (a 23°C).
Viscosidad: 95-105 KU (a 23°C).
Contenido sólido: 42,8 ± 1,0 %
Brillo: Mate.
Olor: Bajo.
Dispersión: Resinas de Pliolite en dispersión acuosa.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Remover perfectamente el contenido del envase.

El soporte debe estar limpio, seco y exento de polvo, grasa, etc.

Modo de empleo:

Diluir la primera mano con un 10% de agua y la segunda con un 5%.

No rebasar las diluciones indicadas.

Aplicación con brocha, rodillo.

Superficies nuevas o ya pintadas, en buen estado:

- Limpiar y aplicar directamente dos manos de DYRULITE HYDRO®, convenientemente diluida.

Superficies ya pintadas en mal estado:

- Eliminar toda la pintura deteriorada o de baja calidad y aplicar dos manos.

Si hay presencia de algas o mohos, deben ser eliminados.

RENDIMIENTO

10-12 m² por litro y mano, variable según soporte o forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

- Al tacto: 30 min.
- Repintado: 4-6 h, aprox.
- Para utilización: 24 h (a 20ºC y 65% de humedad relativa).

CONDICIONES DE USO

No aplicar a temperatura ambiental o de soporte inferior a 5ºC ni superior a 30ºC.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.